

DESCRIPCIÓN

a3p PINTURA VINÍLICA® da un acabado satinado; perfecta para usarse en exteriores. Es resistente a los rayos UV y a la humedad. Su color se mantiene inalterable y es durable por lo que evita el mantenimiento constante.

Es ideal para ser aplicada al sobre tabique, mampostería, concreto y todo tipo de aplanados.

Es libre de compuestos de plomo o materiales perjudiciales para la salud y al medio ambiente.

Además contiene agentes antibacteriales amigables con la salud evitando la formación de hongos, bacterias y microorganismos.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1.- Retire falsas adherencias; partes sueltas o flojas, mediante desbroce de la superficie con espátula. Resane hoyos y cuarteaduras.
- 2.- Elimine de la superficie polvo, impurezas o cualquier agente contaminante que pueda provocar defectos en el recubrimiento tales como: grasa, pintura descascarada, humedad, óxido u otros.
- 3.- El área debe encontrarse seca para su aplicación. Asegúrese de no aplicar con lluvia pronosticada.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- ✓ No aplicar **a3p PINTURA VINÍLICA®** a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 43°C.
- ✓ La humedad relativa deberá ser inferior al 80%
- ✓ Mezclar perfectamente el material hasta obtener un color uniforme y libre de asentamientos.

REDUCCIONES CON AGUA POR MÉTODO

- ✓ Brocha: reducción al 10%
- ✓ Rodillo: reducción al 10%
- ✓ AirLess: presión 2000 psi, Boquilla: 0.017 a 0.021 reducción al 10%, máximo

Lavar las manos y herramientas de trabajo con agua y jabón.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- 1.- Una vez preparada la superficie y libre de todo material nocivo, aplicar con rodillo o brocha la 1er mano de **a3p SELLADOR®**. Deje secar por lo menos 2 horas para aplicar la **1er capa** de **a3p PINTURA VINÍLICA®**.
- 2.- Una vez seca la **1er capa** de **a3p PINTURA VINÍLICA®** proceda a aplicar con la misma técnica y a rendimiento similar una **2da capa**; deberá hacerse en sentido transversal a la 1er capa a manera de cerrar la porosidad.



www.improrec.com
Tel. (55) 5607-6645

SÍGUENOS



FICHA TÉCNICA

a3p
Pintura Vinílica

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son: goggles, ropa de algodón y guantes, ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.
- En caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua. Si hay molestias, acuda con el médico inmediatamente.

No se deje al alcance de los niños.

No aplica la garantía en casos de movimientos estructurales o telúricos, ataque directo, daños por instalaciones de cableado telefónico o de TV, instalaciones de gas u otras posteriores a la aplicación que afecten el material.

CARACTERÍSTICAS:

- Acabado:** mate (0-5 UA 85°)
- Color:** 1080 colores de acuerdo a pantone
- Sólidos en volúmen:** 30+3%
- Sólidos en peso:** 50+3%
- Viscosidad:** 100-105 UK a 25°
- Lavabilidad:** mayor a 2000 ciclos con solución abrasiva.
- Peso específico:** 1.28 + .03

SECADO:

- Al tacto:** 30 min
- Duro:** 24 horas
- Repintado:** 12 horas

RENDIMIENTO:

Cubre de 2.0 a 2.5 m² por litro aplicado a 2 manos, dependiendo de la rugosidad y naturaleza de la superficie.

NOTAS ADICIONALES

- Las recomendaciones contenidas en esta información está basadas en pruebas en entorno controlado.
- Si requiere de asesoría técnica, consulte nuestro Centro de Servicio al teléfono 5607-6645 o al 554188-8693.

ALMACENAJE:

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado se puede almacenar por 12 meses.

PRESENTACIONES:

- Cubeta de 19 litros
- Galón de 3.8 litros
- Litro



GRACIAS A TU APLICACIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS SE AYUDA A EVITAR EL CALENTAMIENTO GLOBAL

SÍGUENOS



IMPROREC

impermeabilizantes y productos ecológicos

www.improrec.com
Tel. (55) 5607-6645